

Meuh Tante v1 Future Box Vakuuminfusion

Abbau/Aufbau Messung	SUMME Gewicht vor	Einzel- gewichte vor	SUMME Gewicht nach	Einzel- gewichte nach	HARZ- AUFNAHME
Vor und nach Infusion - Gewichte der Platte mit aufgeschraubten Metallwerkzeug / Negativform Finnenkasten	Infusion	Infusion	Infusion	Infusion	
mit G10 "Inlays"	4,706	-	-	-	-
mit Carbon	4,930	224	5,256	326	102
mit 150g Flies Unterseite / Schraubenköpfe	4,998	68	5,324	68	-
mit Abziehgewebe	5,032	34	5,398	74	40
mit 1x PP Gewebe (2/3mm Strands)	5,058	26	5,444	46	20
mit 2x Unkrautvlies 50g/m2	5,084	26	5,576	132	106
mit 1x Unkrautvlies 150g/m2	5,124	40	5,710	134	94
Differenz	418	-	780	780	-
davon Carbon/Bauteil	224	-	326	326	-
davon Hilfsmaterial	194	-	454	454	-
Anmischen [g]	Bestimmung Harzanteil				
Harz:	490	[g]			
Härter	147	Fertigteil 326			
Epoxy	637	Carbon [F] 224			
		Harzanteil [H] 102			
		F : H 1 : 0.455 x			
<i>Entspricht eingeleitet .. +/- ... der letzte Rest vom Schützenfest im Behälter</i>					

seriously?