

Gewicht Korkkrone Verklebung

Gewicht Summe aus 6 Boxen					
Summe		1/2 Zoll	Delta	3/4 Zoll	
Gewicht Boxen	[g]	150		170	
Gewicht Kork"krone"		218		166	
Gewicht Boxen und Korkk.		368		336	
Gewicht nach Einkleben		500		490	
Don Masoit		132		154	
Gewicht nach Fräsen		284	-216	358	-132
- davon Kork und Kleber		134		188	
Fräshöhe	[mm]	15		21.5	

Gewicht Durchschnitt aus 6 Boxen					
Durchschnitt / per Box		1/2 Zoll	Delta	3/4 Zoll	Delta
Gewicht Boxen *	[g]	25		28	
Gewicht Kork"krone"		36		28	
Gewicht Boxen und Korkk.		61		56	
Gewicht nach Einkleben		83		82	
Don Masoit		22		26	
Gewicht nach Fräsen		47	-36	60	-22
- davon Kork und Kleber		22		31	
Fräshöhe	[mm]	15		21.5	

Don Masoit: Streng geheime Klebemischung aus
100% Epoxy, 15% Korkmehl, 5-7% Carbonstaub

Verbrauch 12 Boxen: > 220g Epoxy exkl. Zusätze

Gewicht Summe aus 3 Boxen				
Boxen		Heavy	Light	Summe
Gewicht 1/2 Zoll	[g]	143.1	139.5	282.6
Gewicht 3/4 Zoll		169.9	187.3	357.2

Durchschnitt aus 3 Boxen			
Boxen		Heavy	Light
Gewicht 1/2 Zoll	[g]	47.7	46.5
Gewicht 3/4 Zoll		56.6	62.4

Gewicht Setups		Differenz
3-Fin L	155	-3
3-Fin H	152	
4-Fin L	218	-9
4-Fin H	209	
5-Fin L	264	-8
5-Fin H	256	